



GRUPPO CERAMICHE GAMBARELLI

CERAMICHE GAMBARELLI s.r.l. - 41050 SOLIGNANO (Modena) ITALY - Strada Statale 569, n. 224 - Tel. 059 7577511 r.a. (sel. passante) - Fax 059 797303

SERIE FRESIA 25X33 SERIE NINFEA

CARATTERISTICHE TECNICHE	NORME	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME	VALORI GAMBARELLI
DIMENSIONI	EN 98	LARGHEZZA E LUNGHEZZA + - 0,6% MAX SPESSORE + - 5% MAX RETTILINEITA' SPIGOLI + - 0,5% MAX ORTOGONALITA' + - 0,6 % MAX PLANARITA' + - 0,5 % MAX	CONFORME Solo per la 1° scelta
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 13006	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
	EN 100	≥ 27 N/mm ²	≥ 27 N/mm ²
RESISTENZA AL GELO	EN 202	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI SULLA SUPERFICIE	NON GELIVO
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	EN 106	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI VISIBILI ALL' ATTACCO CHIMICO	NON ATTACCATI
DILATAZIONE TERMICA (da + 20 ° C a 100 °C)	EN 103	vedi valore su file catalogo generale	CONFORME
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	EN104	I CAMPIONI NON DEVONO PRESENTARE DIFETTI VISIBILI	RESISTENTI
INALTERABILITA' DEI COLORI ALLA LUCE (raggi UV)	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE	NESSUNA ALTERAZIONE

SIMBOLOGIA DELLA SERIE

Spessore 10 mm.
Pavimento e Rivestimento
Varianza Grafica Bassa
Residenziale

Ceramiche GAMBARELLI s.r.l.
41050 SOLIGNANO (MODENA)



Cap. Soc. Euro 6.004.000 i.v. - Cod. Fisc. e P.I. 01277220362 - Iscr. Trib. MODENA n. 14258 Reg. Soc.
Pos. Export M. MO 009744 - CCIAA REA Modena N. 202269 - Internet: <http://www.gambarelli.it> - E-mail: info@gambarelli.it

Monocottura - Bicottura - Gres fine porcellanato